

Phân loại i

Cho tới nay thì vật liệu chủ yếu cho pin mặt trời (và cho các thiết bị bán dẫn) là các silic tinh thể. Pin mặt trời tinh thể silic chia ra thành 3 loại:

`{gallery count=1 width=300 height=300 counter=1 links=0 alignment=center navigation=both orientation=vertical}`[sigplus/phan-loai-cau-tao-hoat-dong-cua-pin-mat-troi/phan-loai-pin-mat-troi{/gallery}](#)* Mặt tinh thể hay đơn tinh thể module sản xuất dựa trên quá trình Czochralski. Đơn tinh thể loại này có hiệu suất tới 16%. Chúng thường rất mỏng do đặc tính các thiết bị hình ống, các tấm đơn thể này có các mặt riêng góc nghiêng các module.

* Đa tinh thể làm từ các thiết bị đúc-đúc từ silic nóng chảy nên đặc tính làm nguội và làm rắn. Các pin này thường rẻ hơn các đơn tinh thể, tuy nhiên hiệu suất kém hơn. Tuy nhiên chúng có thể tạo thành các tấm vuông che phủ bề mặt nhiều hơn đơn tinh thể bù lại cho hiệu suất thấp của nó.

* Doping silic tạo ra các miếng phim mỏng từ silic nóng chảy và có cấu trúc đa tinh thể, Loại này thường có hiệu suất thấp nhất, tuy nhiên loại này rẻ nhất trong các loại vì không cần pha tạp tinh thể silicon. Các công nghệ trên là sản xuất tấm, nói cách khác, các loại trên có độ dày 300 µm tạo thành và xếp lại để tạo nên module.

Cấu tạo o & hoạt động của Pin Mặt Trời i Silic

Vật liệu xuất phát để làm pin mặt trời silic phổ biến là bán dẫn silic tinh khiết. Ở dạng tinh khiết, còn gọi là bán dẫn ròng sạch thì (hạt mang điện) là electron và sạch thì là lỗ trống (hole) như nhau.

Để làm pin mặt trời bán dẫn tinh khiết phổ biến làm ra bán dẫn loại n và bán dẫn loại p rồi ghép lại với nhau cho nó có đặc tính p - n.

{gallery count=1 width=404 height=276 counter=1 links=0 alignment=center navigation=both orientation=vertical}sigplus/phan-loai-cau-tao-hoat-dong-cua-pin-mat-troi/cau-tao-va-hoat-dong-pin-mat-troi-silic{/gallery}

Thức tế thì xuất phát từ một phiến bán dẫn tinh khiết tức là chỉ có các nguyên tử Si để tiếp xúc p - n, người ta pha thêm vào một ít nguyên tử khác loại, gọi là pha tạp. Nguyên tử Si có 4 electron ở vòng ngoài, cùng dùng để liên kết với bốn nguyên tử Si gần đó (cấu trúc kiểu như kim cương). Nếu pha tạp vào Si một ít nguyên tử phốt-pho P có 5 electron ở vòng ngoài, electron thừa ra không dùng để liên kết nên đã chuyển động hỗn loạn làm cho bán dẫn pha tạp trở thành có tính dẫn điện electron, tức là bán dẫn loại n (negatif - âm). Ngược lại nếu pha tạp vào Si một ít nguyên tử bo B có 3 electron ở vòng ngoài, tức là thiếu một electron mới để tạo thành 4 mối liên kết nên có thể nói là tạo thành lỗ trống (hole). Vì là thiếu electron nên lỗ trống mang điện dương, bán dẫn pha tạp trở thành có tính dẫn điện lỗ trống, tức là bán dẫn loại p (positif - dương). Vậy trên cấu trúc bán dẫn tinh khiết có thể pha tạp để trở thành có lỗ trống là bán dẫn loại n, có lỗ trống bán dẫn loại p, lỗ trống tiếp giáp giữa hai loại chính là tiếp chuyển tiếp p - n. Ở chỗ tiếp xúc p - n này một ít electron ở bán dẫn loại n chuyển sang bán dẫn loại p lấp vào lỗ trống thiếu electron, ở đó. Kết quả là ở tiếp xúc p-n có một vùng thiếu electron cũng thiếu electron ở lỗ trống, người ta gọi đó là vùng nghèo. Sự dịch chuyển điện tử để lấp vào lỗ trống tạo ra vùng nghèo này cũng tạo nên hiệu ứng gọi là hiệu ứng tiếp xúc p - n, điện trở Si vào cỡ 0,6V đến 0,7V. Đây là hiệu ứng sinh ra ở chỗ tiếp xúc không tạo ra dòng điện đáng kể.

Nhưng nếu đưa phiến bán dẫn đã tạo lỗ trống tiếp xúc p - n pha cho ánh sáng mặt trời chiếu vào thì photon của ánh sáng mặt trời có thể kích thích làm cho điện tử đang liên kết với nguyên tử bắt bật ra khỏi nguyên tử, để ngỏ chỗ nguyên tử xuất hiện chỗ trống vì thiếu electron, người ta gọi là photon điện tử tạo ra cặp electron - lỗ trống. Nếu cặp electron - lỗ trống này sinh ra ở gần chỗ tiếp xúc p - n thì hiệu ứng tiếp xúc sẽ đẩy electron về một bên (bên bán dẫn n) đẩy lỗ trống về một bên (bên bán dẫn p). Nhưng số bên là electron đã nhẩy từ miền hoá trị (dùng để liên kết) lên miền dẫn ở mức cao hơn, có thể chuyển động tự do. Càng có nhiều photon chiếu đến càng có nhiều electron nhẩy lên miền dẫn.

{youtube}u0hckM8TKY0{/youtube}

Video giải thích cấu trúc hoạt động của Pin Mặt Trời loại Silicon (Phiên bản Tiếng Anh)

Nếu ở bên ngoài ta dùng một dây dẫn nối bán dẫn loại n với bán dẫn loại p (qua một phần tử như đèn LED chẳng hạn) thì electron từ miền dẫn của bán dẫn loại n sẽ qua mạch ngoài chuyển đến bán dẫn loại p lấp vào các lỗ trống. Đó là dòng điện pin Mặt trời silic sinh ra khi được chiếu sáng. Dùng bán dẫn silic tạo ra tiếp xúc p - n để tạo đó làm pin Mặt trời là một tiến bộ lớn trên công nghệ tiếp xúc tiếp biến ánh sáng Mặt trời thành dòng điện sử dụng. Tuy nhiên pin Mặt trời silic có một số hạn chế về kinh tế, khó thu.

- Vật liệu xuất phát là silic tinh khiết nên rất đắt. Ban đầu là làm từ silic đơn tinh thể dùng trong công nghệ vi điện tử, tuy chế là dùng đầu thừa đuôi thỏ nhưng giá vẫn là khá cao. Đã có những cách dùng silic đa tinh thể, silic vô định hình tuy hiệu suất thấp hơn nhưng bù lại giá rẻ hơn. Những xét cho cùng thì vật liệu silic sử dụng phổ biến là tinh khiết nên giá thành rẻ hơn không nhiều.

- Đối với silic, để đưa electron từ miền hoá trị lên miền dẫn phải tốn năng lượng khoảng 1,1 eV. Với năng lượng khoảng của photon điện phổ hồng ngoại cao hơn 1,1eV một chút là để kích thích electron nhảy lên miền dẫn, để đó tham gia tạo thành dòng điện của pin Mặt trời. Photon năng lượng 1,1 eV có bước sóng cỡ 1 mét là hồng ngoại. Với photon có các bước sóng lớn, lam, tử ngoại là có năng lượng quá thừa để kích thích điện tử của Si nhảy lên miền dẫn. Do đó pin Mặt trời Si sử dụng lãng phí năng lượng Mặt trời để biến ra điện.

Một số loại Pin Mặt Trời khác

1. Pin Mặt trời nhuộm cảm chất màu DSC (Dye - sensitized solar cell)

DSC là một loại pin Mặt trời mới, giá rẻ, dễ làm. Loại pin này do Michael Gratzel ở trường Đại học Bách

quốc Lausanne (Thuỵ Sĩ) chế tạo nên đưa vào năm 1991 nên còn có tên là pin Gratzel.

{gallery count=1 width=384 height=379 counter=1 links=0 alignment=center navigation=both orientation=vertical}sigplus/phan-loai-cau-tao-hoat-dong-cua-pin-mat-troi/pin-mat-troi-dsc{/gallery}

Cấu tạo nguyên thu của pin DSC gồm ba phần chính (hình 2). Trên cùng là lớp mỏng chất dẫn điện trong suốt, đóng vai trò anốt làm bằng oxyt thiếc pha tạp fluo ($\text{SnO}_2:\text{F}$). Lớp này ph lên tấm thu tinh trong suốt. Tiếp đó là lớp có điện tích âm mặt trời. Lớp dẫn điện $\text{SnO}_2:\text{F}$ và lớp hút bắt oxyt titan TiO_2 được nhúng vào hỗn hợp chất màu nhuộm quang ruthenium - polypyridin và dung môi. Sau khi nhúng, lớp mỏng chất màu nhuộm quang bám dính vào các hạt TiO_2 bằng liên kết cộng hoá trị. Tiếp đó mặt sau được tráng bằng lớp mỏng chất dẫn điện ly iốt và dây kín bằng tấm điện cực kim loại, thường là platin. Toàn bộ được dán kín sao cho dung dịch không rò rỉ ra.

{gallery count=1 width=384 height=379 counter=1 links=0 alignment=center navigation=both orientation=vertical}sigplus/phan-loai-cau-tao-hoat-dong-cua-pin-mat-troi/pin-mat-troi-dsc-1{/gallery}

Pin DSC hoạt động như sau: ánh sáng Mặt trời qua tấm kính, qua lớp điện cực trong suốt $\text{SnO}_2:\text{F}$ chiếu vào chất màu nhuộm quang dính trên bề mặt các hạt TiO_2 . Photon kích thích các phân tử chất màu nhuộm quang làm cho electron ở đó bật ra nhuộm vào mức năng lượng cao của TiO_2 rồi từ đó dễ dàng chuyển động ch và về điện cực trong suốt phía trên. Khi bề mặt electron đến nhuộm thêm cho phân tử không bị phân hu. Phân tử chất màu nhuộm quang bèn lấy electron của iốt dung dịch điện phân, biến anion iốt mặt I- thành anion iốt ba I_3^- . Các anion iốt này khi tiếp xúc với điện cực kim loại sẽ lấy electron từ điện cực trong suốt qua mạch ngoài ch và về điện cực kim loại. Như vậy đã thực hiện cho photon kích thích làm cho electron nhuộm lên, đến điện cực trong suốt rồi qua mạch ngoài ch và về điện cực kim loại tạo ra dòng điện.

Vì những lí do, hiện suốt của loại pin này ch vào c 11% thấp hơn hiện suốt của pin Mặt trời silic (12 - 15%). Tuy nhiên ưu điểm rõ rệt của loại pin này là:

- Vật liệu chế tạo rẻ, dễ kiếm. Điện cực TiO_2 là chất bột rẻ hay dùng để làm sơn tráng mặt pin.
- Khả năng chế tạo đơn giản, không phải cần máy móc cao cấp đắt tiền như công nghệ pin Mặt trời silic. Thậm chí có thể làm pin mặt trời kiểu này theo cách thủ công.

- Dạng cấu trúc tinh thể của khâu kết thu, nhất là công nghệ công nghệ nano để làm bột TiO₂ có diện tích mặt ngoài cực lớn. Nhờ các đặc điểm cấu trúc của loại pin này là có cấu trúc lớp mỏng có các bề mặt pháp tuyến rộng rãi khi dùng lâu. (Loại pin này tuổi thọ là 10 năm, bằng mặt trời tuổi thọ của pin Mặt trời silic).

Hiện nay đã có nhiều cấu trúc tinh thể mới với cấu trúc màu nhuộm quang làm cho ánh sáng thu được nhiều bước sóng trong phổ ánh sáng Mặt trời để dùng bột hấp thụ để kích thích làm thoát điện tử ra dòng điện. Như đó, khác với pin Mặt trời silic, loại pin Mặt trời mới này vẫn hoạt động tốt khi nắng yếu, đặc biệt là hoạt động với ánh sáng trong nhà.

2. Pin mặt trời dạng keo nhớt (Lá nhân tạo)

```
{gallery count=1 width=300 height=219 counter=1 links=0 alignment=center navigation=both orientation=vertical}sigplus/phan-loai-cau-tao-hoat-dong-cua-pin-mat-troi/pin-mat-troi-dang-keo-long{/gallery}
```

Pin mặt trời dạng keo nhớt còn được gọi là Lá nhân tạo. Đây là loại Pin mặt trời có thể uốn cong, có thành phần là keo nhớt của các phân tử nhuộm sáng kết hợp với các điện cực phủ chất liệu cacbon, ví dụ như ống nano cacbon hoặc than chì. Các phân tử nhuộm sáng trở nên “kích động” khi ánh sáng mặt trời chiếu vào và sẽ sinh ra điện năng; cấu trúc này thông qua một cấu trúc kích thích thông qua quá trình sinh trở lại của phân tử thành vật.

Hiện tại, việc công nghệ loại pin này vẫn chưa được công bố do hiệu suất hoạt động của pin vẫn còn thấp.

```
{adsense,pub-6522332961820161,9073834644,336,280,20}
```